

Лист Технической Информации

Сентябрь 2025

Специальный клей Момент Монтаж для панелей МР-35

I. Продукт:

Состав:

Бутадиеновый каучук,
углеводородная смола,
карбонат кальция,
углеводороды, диоксид
кремния, метилацетат.

Область применения:

для быстрого и прочного
крепления панелей из
различных материалов.
Применяется для наружных и
внутренних работ.
Облицовочные работы.
Установка изоляционных
панелей.
Крепление декоративных
элементов.

Основные преимущества:

Устойчив к атмосферным и
химическим воздействиям.
Влагоустойчив.
Эластичен.
Виброустойчив.
Позволяет откорректировать
положение приклеиваемых
деталей.
Имеет короткое время
схватывания.
Можно окрашивать после
отверждения.
В затвердевшем состоянии не
поддерживает горение.

Склеиваемые материалы:

Идеально подходит для
крепления изделий из стекла,
камня, древесины, оргстекла,
ПВХ, МДФ, гипсокартона,
фанеры, стекловолокна,
металла, керамики и др.
Подходит для приклеивания на
поверхности из бетона, камня,
кирпича, дерева, гипсокартона,
керамики и др.
Обеспечивает надёжное
крепление на неровных
вертикальных поверхностях.

Не подходит:

для полиэтилена,
полипропилена, тефлона,
зеркал, материалов,
неустойчивых к воздействию
органических растворителей.
Не рекомендуется применять в
местах, подверженных
постоянному воздействию воды



Упаковка:

Картридж 290 мл

Производитель:

ООО «ЛАБ Индастриз», Россия, 123112, г. Москва, вн. тер.
г.муниципальный округ Пресненский ул. Тестовская д.10 помещ. 1/6
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 100 02 26
www.moment.ru

II. Технические характеристики*:

Основа	Синтетический каучук в смеси органических растворителей
Цвет	бежевый
Консистенция	пастообразная
Выдавливание / экструзия	лёгкое
Водостойкость	Водостоек после полного отверждения
Морозостойкость	выдерживает замораживание до минус 20°C
Срок службы	не менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации
Применение	для внутреннего и наружного применения**
Температура нанесения	от -7 до +45°C
Температура эксплуатации клеевого шва	от -30 до +80 °C
Рабочее (открытое) время (23°C, 50 % отн. влажн.)	около 15 минут
Максимальная толщина шва	до 10 мм
Начальная сила схватывания (внутренний тест 5.13)	до 40 кг/м ²
Конечная прочность (DIN EN 205)	до 28 кг/см ²
Время полного отверждения	до 48 часов, увеличивается при увеличении толщины наносимого клея
Плотность	1,20-1,40 г/см ³
Возможность окрашивания	возможно
Тип соединения	эластичное
Усадка	менее 20 %

*Указанные в таблице значения получены в лабораторных условиях. Реальные прочностные характеристики зависят от склеиваемых материалов, способа нанесения, площади контакта поверхностей и условий применения клея и могут отличаться в меньшую сторону.

**При использовании внутри помещений обеспечить вентиляцию достаточную для своевременного удаления растворителей из воздуха в течение всего времени работы до отверждения продукта.

III. Указания по использованию

Требование к склеиваемым поверхностям: Поверхности должны быть сухими, прочными, без отслаивающихся частей. Гладкие поверхности рекомендуется предварительно обработать абразивными материалами для увеличения площади сцепления. Бетонные поверхности должны быть полностью затвердевшие; окрашенные поверхности - хорошо зачищены.

Непосредственно перед нанесением клея склеиваемые поверхности должны быть очищенными от грязи, пыли, масел, наледи и посторонних веществ. Жирные поверхности следует очистить очистителем «Момент». Для очистки металлических поверхностей можно использовать уайт-спирит.

Для защиты краёв шва от загрязнения излишками клея рекомендуется использовать малярную ленту (в случае необходимости).

Рекомендуется проводить работы при температуре от +5 °C до + 45 °C в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать вдыхания паров во время нанесения и отверждения клея.

Нанесение клея:

- Верхушку наконечника срезать под углом 45° в соответствии с шириной шва.
- Проткнуть защитную мембрану картриджа гвоздём или проволокой.
- Вставить картридж в пистолет-аппликатор.
- Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей: 1) Точечно, если первоначальная сила схватывания значительно превышает вес склеиваемых деталей. 2) Волнистыми вертикальными линиями для получения максимальной первоначальной силы схватывания на большой площади. 3) Прямыми вертикальными линиями при наружном применении.



Производитель:

ООО «ЛАБ Индастриз», Россия, 123112, г. Москва, вн. тер.
г.муниципальный округ Пресненский ул. Тестовская д.10 помещ. 1/6
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 100 02 26
www.moment.ru

- Плотно соединить склеиваемые детали.
- При необходимости, если начальной силы схватывания недостаточно, зафиксировать механически на 1-2 часа.

До момента высыхания клея рабочие инструменты и загрязнённые поверхности можно очистить минеральными растворителями; после отверждения - только механическим путём.

Соединённые детали могут быть репозиционированы в течение 5 минут.

При необходимости, если начальной силы схватывания клея недостаточно для удержания деталей в неподвижном состоянии относительно друг друга, зафиксируйте соединение на 4-6 часов.

Полное отверждение клея происходит через 24-48 часов в зависимости от условий и толщины клеевого шва.

Расход:

200-400 г/м² для декоративных и изоляционных панелей;

При нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм: 400 г - 10 п. метров

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования, хранения и транспортировки:

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать отверждения внутри упаковки.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C.

При транспортировке допускается до 5 циклов замораживания-размораживания (цикл—не более 1 суток) при температуре до -20°C, или однократное замораживание до -20°C, но сроком не более 14 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре +20...25°C.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

Очистка инструментов:

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью воды. Засохший клей удаляется механическим способом.

Срок годности: 18 месяцев со дня производства в оригинальной невскрытой упаковке.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и большого опыта компании в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея, мы не можем заявить, что информация является исчерпывающей. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением.

Мы гарантируем неизменное качество продукта.

Производитель:

ООО «ЛАБ Индастриз», Россия, 123112, г. Москва, вн. тер.

г.муниципальный округ Пресненский ул. Тестовская д.10 помещ. 1/6

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 100 02 26

www.moment.ru