

Лист Технической Информации

Монтажная двусторонняя клеящая лента «Момент» чёрная

I. Продукт:

Двусторонняя клеящая лента с высокой адгезией.

Лента имеет хорошую начальную липкость, разработана для внутренних и наружных работ

хорошая адгезия к стеклу, плитке, дереву, металлу, кирпичу, камню, различным видам пластмасс.*

Преимущества:

Лёгкое применение – не требует специальных инструментов.

Избавляет от необходимости сверления стен.

Обеспечивает чистое применение без грязи и пыли.

Область применения:

Подходит для работы как внутри, так и снаружи помещений. Например, для крепления уличных термометров, домофонов, почтовых ящиков, адресных табличек и т.п. Отлично подходит для автомобильных работ: ремонта зеркал и молдингов, крепления транспондеров, регистраторов и т.п.

Особенности:

При удалении/отрывании ленты возможно повреждение верхнего слоя непрочных и слоистых поверхностей, таких как обои, гипсокартон и т.п.

Не рекомендуется для:

- Тефлоновых поверхностей
- Силиконовых поверхностей
- Водостойких обоев.

В случае сомнения рекомендуется проверить адгезию ленты на незаметном участке. Не рекомендуется применять в местах, подверженных постоянному воздействию влаги и воды.

*кроме полиэтилена, полипропилена, тефлона и материалов на их основе.

**один рулон ленты выдерживает вес до 12 кг (1,5 м) при условии полного контакта всего рулона с обеими поверхностями.



Упаковка:

Рулон 1,5 метра на блистер-карте

Распространитель и уполномоченная организация:

ООО «ЛАБ Индастриз»

123112, Россия, г. Москва

Вн. г. муниципальный округ Пресненский, ул. Тестовская, д. 10, помещ. 1/16

www.moment.ru

II. Технические характеристики*:

Основа	Синтетический каучук на подложке из вспененного полиэтилена
Толщина	0,80 мм
Максимальная нагрузка на один рулон ленты	До 12 кг (1,5 м)
Длина в одном рулоне	1,5 м
Петельный тест (FINAT TM 9)	Около 10 Н/25 мм
Время удержания груза (FINAT TM 8)	Не менее 72 часов при 23 °С Не менее 2 часов при 70°С
Температура применения	от +15 до +30°С
Температура эксплуатации	От -40 до +80°С**

*Указанные значения получены в лабораторных условиях при 23°С и отн. влажности 50 %.

Реальные характеристики зависят от материалов, способа нанесения и условий применения и могут отличаться от указанных в таблице.

** не менее 1 часа в стандартных условиях

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Плотно приклеить ленту на одну из поверхностей, избегая воздушных пузырей, затем снять защитную ленту и сразу сильно прижать приклеиваемый предмет. Не допускать контакта пальцев, грязи, пыли и иных материалов с клеящим слоем.

Условия хранения:

Хранить в сухих помещениях при температуре от плюс 15°С до плюс 25°С и относительной влажности около 50 %.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент, мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Распространитель и уполномоченная организация:

ООО «ЛАБ Индастриз»

123112, Россия, г. Москва

Вн. г. муниципальный округ Пресненский, ул. Тестовская, д. 10, помещ. 1/16

www.moment.ru